



INSTITUT FÜR KORROSIONSSCHUTZ DRESDEN GMBH

Privatwirtschaftliche Forschungsstelle



Beratung - Schadensfallaufklärung - Qualitätssicherung - Forschung - Prüfung

- Akkreditiertes Prüflabor für Korrosion, Korrosionsschutz und Korrosionsanalytik ☎ 0351 871 7100
DAR-Registriernummer: DAP-PL-1131.00 Fax 0351 871 7150
- Institut im Verbund der Technischen Akademie Wuppertal e. V. 0351 871 7123
- Institut an der TU Bergakademie Freiberg

Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH • Gostritzer Str. 61-63 • 01217 Dresden

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, ДРЕЗДЕН

Частная научно-исследовательская организация

Консультации – выяснение в случае нанесения ущерба – обеспечение качества – исследование – проверка

- Аккредитованная контрольная лаборатория по коррозии, защите от коррозии и анализу коррозии
Номер регистрации DAR: DAP-PL-1131.00
- Институт в сотрудничестве с Технической Академией, г. Вуппергаль
- Институт в Техническом университете «Горная академия Фрейберг»

Институт защиты от коррозии Дрезден ГмбХ, Гоштритцер Штр. 61-63, 01217 Дрезден

Отчет об испытании

PB310/034/04

(Краткий отчет)

Заказчик:	Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt
Заказ:	Испытание системы для нанесения покрытия на стали согласно норме DIN EN ISO 12944, часть 6, категория коррозионности: C4, длительность защиты: длительная
Дата заказа:	18.03.2003
Период испытания:	31.03.2003-05.04.2004
Количество страниц:	1
Результат испытания:	Испытуемая система 3 x Capalac Dickschicht EG, RAL 9007, необходимая толщина слоя 240 мкм, на стали (после пескоструйной обработки) соответствует требованиям нормы DIN EN ISO 12944-6 для категории коррозионности C4 с длительным сроком защиты.

Ответственный за проверку: д-р. Роланд Бентфельд

i.A.R. Bentfeld
Dr. Roland Bentfeld

Руководитель подразделения /
руководитель компании:

д-р. Вольф-Дитер Кайзер

Wolf-Dieter Kaiser
Dr. Wolf-Dieter Kaiser

Печать:

Институт защиты от коррозии Дрезден ГмбХ,
Гоштритцер Штр. 61-63,
01217 Дрезден

Дрезден, 08.04.20043

Частичная публикация отчетов об испытаниях, указание на проверки в рекламные цели и обработка информации в отчете об испытании в каждом отдельном случае требует письменного разрешения от Института защиты от коррозии. Если не оговорено иное, то мы оставляем за собой право утилизировать материал для проб через три месяца после выдачи отчета об испытании. Данные в отчете относятся исключительно к предмету испытания.