

# Capalac GrundierWeiss

Воздухопроницаемая и изолирующая грунтовка для деревянных строительных элементов снаружи здания для последующего нанесения укрывистых водоразбавимых покрытий или покрытий с содержанием растворителей.



## Описание продукта

Область применения	Воздухопроницаемая и изолирующая/блокирующая грунтовка для деревянных строительных элементов снаружи здания – от точных по размеру до неточных по размеру – для последующего нанесения эмалей на основе алкидных смол Capalac или Capadur Color Wetterschutzfarbe.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ быстро сохнет</li> <li>■ хорошее покрытие кантов</li> <li>■ высокая укрывистость</li> <li>■ высокая диффузионная способность</li> <li>■ высокая наполняющая способность</li> <li>■ можно работать над головой</li> <li>■ не содержит ароматов</li> </ul>
Связующее	Алкидная смола с растворителями без ароматов.
Упаковка	Белый: 750 мл, 2,5 л, 10 л Color Express: 0,950 л, 2,375 л
Цвет	Белый. Колеруется в системе Color Express (Capalacmix) во многие цветовые тона коллекции 3D-Collection, а также во многие цветовые тона других коллекций. При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью, например, красного, оранжевого, желтого, рекомендуется нанести грунтовочное покрытие подходящего цветового тона. Capalac Grundier Weiß можно получить в цветовом тоне грунтовочной системы с помощью колеровочной техники Color Express.
Хранение	В прохладном месте. В плотно закрытой упаковке.
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подходящие подложки	Деревянные строительные элементы с покрытием и без покрытия. Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ. Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать 13 %, для ограниченно точных и неточных по размеру элементов – 15 %.
Подготовка подложки	Деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить смолу, засмолкии т.п. Обломать острые края (см. инструкцию BFS №18). Старые покрытия: отшлифовать и/или выщелочить. Покрытия без несущей способности удалить.



Метод нанесения

Материал Capalac Grundier Weiß готов к нанесению кистью. Перед применением необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить с помощью 5-10 % разбавителя для синтетических смол Kunstharzverdünner или Caparol AF-Verdünner (без ароматов).

Структура покрытия

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие*	Заключительное покрытие
Деревянные элементы без покрытия	наружн. работы	Согласно BFS № 18	Capalac Holz-Imprägniergrund <sup>1)</sup>	Capalac GrundierWeiss	эмали на основе алкидных смол Capalac Alkydharzlacke или Capadur Color Wetterschutzfarbe	Capalac /Capacryl Lacke или Capadur Color Wetterschutzfarbe
Старые покрытия с несущей способностью	наружн. работы	Отшлифовать/выщелочить	–	Capalac Grundier Weiss	–	

\* На точные по размеру деревянные строительные элементы необходимо наносить двойное промежуточное покрытие в соответствии с инструкцией BFS№18.

1) требуется только для поврежденной древесины

Расход

Ок. 100 мл/м<sup>2</sup> на слой.

Величина расхода приблизительная, могут быть отклонения в зависимости от подложки. Точную величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте.

Условия применения

Температура:

Мин. + 5°С для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Сушка/время сушки

При 20 °С и относительной влажности воздуха 65%:	Поверхность сухая от пыли	Поверхность сухая на ощупь
Часы	2–3	4–5

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. При нанесении заключительного слоя эмалями Capacryl или Capadur необходимо обязательно выдержать время сушки 2-3 дня, иначе в грунтовочном слое или деревянной подложке содержание растворителя будет слишком высоким. Это может привести к образованию пузырей.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым бензином.

Замечание

Необходимо проверить изолирующую способность при использовании материала Capalac Grundier Weiß до нанесения покрытия (действует только при применении водных заключительных эмалей Capacryl и Capadur Color Wetterschutzfarbe).

## Замечание

Указания для безопасного применения

Воспламеняется. Повторяющийся контакт с кожей может вызвать сухость и появление трещин на коже. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания – не курить. Не вдыхать пар / аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. При недостаточной вентиляции надевать средства защиты для органов дыхания. Применять только в хорошо проветриваемых областях. Не вызвать рвоту при проглатывании. Сразу обратиться в врачу и показать упаковку или данную ТИ. Содержит 2-бутаноноксим, кобальткарбоксилаты. Может вызывать аллергическую реакцию.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала сдавать в пункт сбора старых красок и лаков, отвердевшие остатки материала утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. A/g): 350 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 350 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ

M-GR02

Декларация состава

Алкидная смола, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, алифаты, добавки.

Подробные информации

см. паспорт безопасности.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49  
Факс: +7 495 6455799  
e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация 026 · Состояние на Июнь 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

**ООО «ДАВ - Руссланд»**, ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru), [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru) E-Mail: [daw@daw-se.ru](mailto:daw@daw-se.ru)  
**ИУП "Диском"**, ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by), E-Mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)  
**ДП «Капарол Украина»** · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)  
**SIA DAW Baltica** Mēlņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) E-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv)