

# Capadecor® DecoGrund

Capadecor® DecoGrund для нанесения декоративных лазурных и структурных внутренних покрытий.



## Описание продукта

Область применения

Capadecor® DecoGrund - это белая пигментированная специальная грунтовочная краска для декоративных лазурных, структурных и определенных шпательочных внутренних покрытий. Подходит также для применения в качестве придающего адгезию покрытия перед нанесением заключительного покрытия на основе дисперсии синтетического материала или на силикатной основе, а также в качестве шероховатого грунтовочного покрытия перед наклеиванием обоев любого типа на гладкие, слабовпитывающие подложки.

Свойства

- легко наносится, разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом
- высокая адгезия с подложкой
- хорошая укрывистость
- грунтовочное покрытие для последующего нанесения декоративных покрытий

Связующее

Модифицированная дисперсия синтетического материала согласно DIN 55945.

Упаковка

- **Стандартная упаковка:**  
2,5 л

Цвет

Белый

DecoGrund колеруется макс. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AVA – Amphicolor Vollton- und Abtönfarben.

DecoGrund колеруется с помощью компьютерной колеровки ColorExpress-System во все традиционные коллекции светлых тонов до коэффициента яркости 70.

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры

- Плотность: ок. 1,7 г/см<sup>3</sup>
- Паропроницаемость (sd): s<sub>d</sub> - величина 0,03 м (при колеровании возможны отклонения от указанных технических характеристик)

Дополнительные продукты

- Capadecor® DecoLasur Glänzend
- Capadecor® DecoLasur Matt
- Capadecor® ArteLasur
- Capadecor® ArteLasur Color
- Capadecor® VarioFloc

Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	+	-	-
(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит				



## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3.
Подготовка подложки	Информацию, касающуюся пригодности различных подложек и их предварительной подготовки см. в нашей Технической информации Nr. 650 „Подложки и их предварительная обработка“.  Тонкие слои гипсовой шпатлевки перед нанесением грунтовки Capadecor DecoGrund следует покрыть материалом CapaSol LF.
Разбавление	Материал Capadecor® DecoGrund можно разбавлять водой макс.10 % . Более сильное разбавление отрицательно влияет на укрывистость, а также на технологические свойства продукта.
Структура покрытия	Capadecor® DecoGrund после соответствующего разбавления можно наносить кистью, валиком или щеткой на поверхность. При последующем нанесении лазурного или шпатлевочного покрытия слой DecoGrund при нанесении валиком следует протереть или отшпатлевать щеткой.
Расход	На гладкой поверхности 150–200 мл/м <sup>2</sup> . На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении покрытия:</b> +8 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % можно проводить дальнейшую обработку через 12 часов. При более низкой температуре воздуха время сушки увеличивается.
Инструменты	Capadecor® DecoGrund можно наносить валиком (со средним ворсом 14-16 мм), кистью, щеткой или распылителем.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать туман при распылении. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с краской. При попадании в глаза и кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Окружающие поверхности тщательно покрыть. Брызги материала на лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностях, поверхностях из природного камня сразу смыть. Дополнительные сведения содержатся в Паспорте Безопасности.
Утилизация	Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Данный продукт содержит менее < 1 г/л VOC.
Код продуктов ЛКМ	M-GP01
Декларация состава	Полиакрилатная смола, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки, консерванты.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

### Техническая информация 817 · Состояние на Июль 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūns: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv