

# Capadecor Calcino Romantico

Мелкозернистая минеральная известковая шпатлевочная масса для высококачественных шпатлевочных техник на внутренних поверхностях.



## Описание продукта

Область применения

Мелкозернистое минеральное настенное и потолочное покрытие из гашеной извести, мраморной муки и воды для применения на внутренних поверхностях, например, для репрезентативных офисов, приемных, конференц-залов, отелей, банков, помещений для отдыха и свободного времени, канцелярий, а также помещений в частном секторе.

Свойства

- минеральный
- каменная оптика
- высокая способность к диффузии и сорбции
- удобство в применении
- индивидуальное колерование

Упаковка

7,5 кг и 15,0 кг

Цвет

- **Calcino Romantico:** естественно белый
- **Колерование:** заводская колеровка (продукт готов к применению при поставке)

Возможные цветовые тона :

Обозначение цветового тона	Градации
<b>CAPAROL 3D-System</b>	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140



Обозначение цвета	Градации
JURA	30; 40
LACHS	105
Lago	55; 90
Lazur	165
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100
PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE	85
SAPHIR	25; 30; 45
SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50
<b>CaparolColor</b>	
Mais	18
<b>Histolith</b>	
Umbra dunkel	50
<b>Calcino Decor Farbtöne<sup>1</sup></b>	
Agave 65	+1; +2; +3; +4
Agave 100	+1; +2; +3; +4
Aprico 65	+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4
Caramel 100	+1; +2; +3; +4
Korall 165	+1; +2; +3; +4
Lachs 75	+1; +2; +3; +4
Laser 20	+1; +2; +3; +4
Lazur 125	+1; +2; +3; +4
Oliv 5	+1; +2; +3; +4
Onyx 100	+1; +2; +3; +4
Pacific 5	+1; +2; +3; +4
Pacific 100	+1; +2; +3; +4
Palazzo 220	+1; +2; +3; +4
Palazzo 225	+1; +2; +3; +4
Palazzo 330	+1; +2; +3; +4
Patina 35	+1; +2; +3; +4
Patina 40	+1; +2; +3; +4
Patina 65	+1; +2; +3; +4
Rose 105	+1; +2; +3; +4
Siena 165	+1; +2; +3; +4
Tundra 5	+1; +2; +3; +4
<b>RAL</b>	
7023	Betongrau

<sup>1</sup> Обратите внимание на то, что названия цветовых тонов коллекции Calcino Decor не совпадают с названиями цветовых тонов в коллекции Caparol 3D. Рецептура цветового тона рассчитана здесь на цветовой тон коллекции Calcino Decor в соответствующем цветовом тоне.

В зависимости от исполнения и структурирования цветовые тона могут отличаться от карты цветовых тонов.

**ВАЖНО:** на одной поверхности следует использовать исключительно краску из одной колеровочной партии. Если используется краска из различных колеровочных партий, её необходимо перемешать заранее, чтобы избежать колебаний цветового тона.

Степень глянца

от шелковисто-матовой до шелковисто-глянцевой (в зависимости от степени уплотнения)

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе, температура должна быть не ниже 5 °C. Начатую упаковку обязательно хранить плотно закрытой, чтобы избежать образования комков и высыхания материалов.

Дополнительные продукты

- Capadecor DecoGrund
- Caparol-Haftgrund

Замечание

Материал Calcino Romantico колеруется на заводе и поставляется потребителю. Колерованный материал имеет при поставке консистенцию, готовую к применению. Его нельзя перемешивать/встряхивать. После перемешивания/встряхивания снижается вязкость и материал должен постоять ок. 2 дней, чтобы снова достичь консистенции, готовой к применению.

Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	-	-	-
(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит				

## Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел 3.

Подготовка подложки

**Штукатурки растворной группы PI, PII и PIII:**

Прочные, нормально впитывающие, ровные штукатурки покрывать без предварительной обработки. На впитывающие штукатурки и штукатурки с легкой песчанной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.

На штукатурки с сильной песчанной осыпью нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

**Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV:**

Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

**Гипсовые строительные плиты:**

На впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB (касательно обшивки см. пункт Гипсокартонные плиты).

**Гипсокартонные плиты:**

Отшлифовать шпатлевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки укрепить материалом Optigrund E.L.F. На сильно впитывающие поверхности нанести Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob (см. памятку Nr. 12, часть 2).

**Внимание:** Покрытие Calcino Romantico требует двойной обшивки. Чтобы исключить образование трещин в области стыков и присоединительных швов, эти области должны быть закрыты таким образом, чтобы обеспечивалось длительное перекрытие без трещин.

**Бетон:**

удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

**Покрyтия с несущей способностью:**

Матовое, слабо впитывающие поверхности можно сразу обрабатывать. Глянцевые и лаковые поверхности сделать шероховатыми. Для шпатлевочных работ при необходимости использовать материал Matador Feinputz.

**Покрyтия, утратившие несущую способность:**

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия из дисперсионных красок и штукатурок из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчанной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. Покрытие на основе минеральной краски, утратившей несущую способность, полностью удалить механическим путем, очистить поверхность от пыли. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

**Покрyтия из клеевых красок:**

Основательно промыть. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

**Грубоволокнистые, рельефные и тисненые обои из бумаги, непрочно держащиеся обои:**

Удалить без остатка. Смыть следы клейстера. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

**Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:**

Смыть пятна никотина, сажи или жира удалить водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств, хорошо просушить поверхность. Засохшие пятна от воды почистить сухой щеткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob (Техническая информация Nr. 845).

**Дерево и деревянные материалы:**

Нанести грунтовочный слой Capacryl Holz-Isogrund. На плиты, покрытые в заводских условиях меламиновым покрытием, нанести грунтовочный слой Capacryl-Haftprimer.

**Дефектные участки:**

Глубокие дыры заполнить соответствующим образом.

**Старые известковые шпатлевочные техники:**

Удалить спекшуюся корку на поверхности с помощью шлифования. Если проба смачиванием отшлифованной поверхности водой отрицательная, то весь слой известковой шпатлевки следует удалить и заново создать подложку. Если проба смачиванием отшлифованной поверхности водой положительная, то необходимо нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger или Caparol-Tiefgrund TB.

Подготовка материала

Материал Calcino Romantico готов к применению, его нельзя встряхивать/перемешивать.

Метод нанесения

## Грунтовочное покрытие:

После необходимой подготовки поверхности всегда нужно нанести грунтовочный или промежуточный слой Capadecor DecoGrund или Caparol-Haftgrund. Для неровных поверхностей или шпатлевочных работ на больших поверхностях требуется предварительное выравнивание с помощью материала Matador Feinputz. В этом случае не требуется дополнительное грунтовочное покрытие Capadecor DecoGrund или Caparol-Haftgrund. При наличии трещин в штукатурке, шпатлевку Akkordspachtel следует применить с армирующим флизелином.

Строительно-технические трещины могут подвергаться экстремально сильным движениями. Поэтому невозможно обеспечить длительное и невидимое перекрытие трещин даже с помощью тканевого армирования. После высыхания грунтовочного слоя можно сразу наносить Calcino Romantico. Для достижения готового внешнего вида поверхности требуется две рабочих фазы, состоящих из нескольких рабочих приемов:

## Особые указания:

Инструменты всегда необходимо содержать в чистоте. Нужно регулярно чистить край ведра, засохшие остатки материала не должны попадать в наносимую краску. При перерывах в работе материал всегда нужно чем-нибудь прикрывать. Материал Calcino Romantico нельзя разбавлять.

### 1- рабочая фаза - техника Authentico:

Полнослойное нанесение шпатлевки Calcino Romantico желаемого цветового тона. Материал необходимо "снять" в соответствии с величиной зерна. Через короткое время сушки необходимо выровнять шпатлевочные граты с легким нажимом.

Мы рекомендуем применять для этого средний шпатель (240 мм x 100 мм).

Первый слой должен сохнуть в течение минимум 12 часов, чтобы избежать отслоения/растрескивания на следующих этапах. В прохладных влажных условиях необходимо рассчитывать на более длительное время сушки.

### 2 - рабочая фаза - техника Authentico:

Полнослойное нанесение шпатлевки Calcino Romantico желаемого цветового тона. Материал необходимо "снять" в соответствии с величиной зерна. Через короткое время проветривания необходимо пройти по поверхности обратной стороной кельмы, а также частично затереть поверхность с трещинами.

Мы рекомендуем применять для этого средний шпатель (240 мм x 100 мм), для затирки поверхности можно использовать кельму ArteTwin, венецианскую или пластиковую кельму.

Если поверхность кажется матово-влажной, её можно частично дополнительно уплотнить полировочной кельмой, чтобы немного повысить глянец поверхности.

## Пропитка:

Чтобы не препятствовать карбонизации извести, поверхность должна отвердевать в течение 3-6 дней без пропитки. Слишком ранняя обработка поверхности может привести к изменению цвета.

Пропитка Calcino Imprägnierpaste (ТИ № 905) наносится тонким равномерным слоем с помощью венецианской кельмы. Через некоторое время проветривания избыточный материал необходимо удалить мягкой тряпкой. После подсыхания еще раз пройти по поверхности тряпкой. Слишком большое количество нанесенной пропиточной пасты вызывает появление легкой белой пелены на поверхности (избыточная пемзозвая пыль), что не является основанием для рекламаций. Это белый налет можно уменьшить, протерев поверхность еще раз.

Расход

Техника оформления Authentico: ок. 600 г/м<sup>2</sup>/на один рабочий прием

Техника оформления Travertino: ок. 1000 - 1500 г/м<sup>2</sup>/на первый рабочий прием; ок. 600 - 800 г/м<sup>2</sup>/на второй рабочий прием.

На шероховатых и сильно впитывающих поверхностях, а также в зависимости от типа и способа оформления расход может сильно увеличиваться. Точный расход определяется при пробном нанесении.

При применении техники Travertino см. соответствующую креативную техническую информацию.

Условия применения

## Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+10 °C для циркуляционного воздуха и подложки.

Инструменты

- венецианская гладильная кельма с закругленными углами
- полировочная кельма
- кельма ArteTwin или аналогичная пластиковая кельма

## Внимание:

Для отдельных рабочих фаз всегда должна применяться одна и та же кельма. Поврежденный инструмент вызывает появление неровностей на поверхности. Новый шпатель необходимо отшлифовать шкуркой зерном 400-600 ед.

Инструмент для работы с материалом Calcino Romantico не должен использоваться для работы с материалом Calcino Classico.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой. Использовать только чистый инструмент.

## Замечание

Очистка и уход	Пропитка Calcino-Imprägnierpaste не обеспечивает защиту при прямом попадании брызг воды (происходит образование известковых пятен), а также от загрязнений веществами, содержащими жиры, кислоты, смолу, кофеин, чай и красящиеся компоненты. Легкое загрязнение поверхности можно смыть теплой водой, при необходимости добавить нейтральные бытовые чистящие средства. Внимание: не использовать чистящие средства, растворяющие известь!
Указания для безопасного применения	Вызывает серьезное повреждение глаз. Вызывает раздражение кожи. Не вдыхать пар/аэрозоль. Не допускать попадание в глаза и на кожу или на одежду. Использовать предписанные индивидуальные средства защиты. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промывать водой. По возможности удалить контактные линзы, промывать водой дальше.
Утилизация	Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для этой группы продуктов нет предела ЕС. Этот продукт содержит < 1 г/л ЛОС
Декларация состава	Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода
Подробные информации	см. Паспорт безопасности
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация 904 · Состояние на Май 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mēlužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv