

Capadecor® ArteDolce

Мелкозернистая дисперсионная лазурь для создания прочной матовой поверхности в помещении.



Описание продукта

Область применения

Колеруемая матовая дисперсионная лазурь с мелкими цветными частицами для декоративного оформления стен в помещении.

Свойства

- легко наносить
- сдержанный рисунок
- прочное покрытие / практически без "эффекта письма"
- рациональная и надежная техника применения
- устойчив к водным средствам дезинфекции

Упаковка

- 2,5 л

Цвет

белый

Колеровка:

Колеруется с помощью компьютерной колеровки в системе ColorExpress в цветовые тона 3D- и CaparolColor.

Колерованный материал необходимо тщательно перемешать перед применением вручную или с помощью медленно вращающейся мешалки.

При нанесении на соприкасающиеся поверхности необходимо смешать требуемое количество колерованного материала из различных упаковок во избежание различий цветового тона.

При использовании цветových тонов с органическим пигментом, например, красного или оранжевого, может произойти изменение цветового тона в областях с сильным воздействием дневного света.

Степень глянца

тускло-матовая

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры

- Влажное истирание (истираемость):

Класс 2 по DIN EN 13300, соответствует устойчивости к истиранию согласно DIN 53778

Дополнительные продукты

- DecoGrund
- Akkordspachtel fein/Akkordspachtel finish

Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	○	-	-
(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит				



Применение

Подходящие подложки	<p>Внутренние поверхности из минеральных PII, PIII, гипсовых и готовых штукатурок растворной группы PIV, гипсокартона, гипсовых строительных плит и бетона.</p> <p>Подложки должны быть чистыми, сухими, ровными, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел. 3.</p> <p>Информацию, касающуюся предварительной подготовки подложек, см. в Технической Информации № 650.</p>
Подготовка подложки	<p>На шероховатые поверхности, стены с гипсокартоном, все стенные и потолочные поверхности с повышенной нагрузкой от скользящего света необходимо сначала нанести покрытие Caparol-Haftgrund. Затем необходимо зашпатлевать поверхность 1-2 раза полным слоем с материалом Caparol-Akkordspachtel fein до получения качества, приближенного к Q4.</p> <p>После высыхания шпатлевки следует провести промежуточное шлифование с помощью шлифовального материала с размером зерна P200-240. Для выравнивания впитывающей способности и связывания пыли необходимо нанести грунтовочный слой CapaSol LF.</p> <p>Подложки, которые приблизительно соответствуют уровню качества Q4, можно обрабатывать без предварительной подготовки.</p>
Метод нанесения	<p>Грунтовочное покрытие: В качестве грунтовочного покрытия наносится материал Capadecor DecoGrund (разбавленный на 10 % водой) в цветовом тоне заключительного покрытия. Материал наносится валиком и "сглаживается" щеткой.</p> <p>Промежуточное покрытие: Материал ArteDolce желаемого цветового тона нанести в неразбавленном состоянии с помощью валика ворсом (10 - 12 мм) крестообразными движениями, слегка пройти по поверхности щеткой, чтобы выровнять структуру от валика.</p> <p>Заключительное покрытие: Материал ArteDolce желаемого цветового тона нанести в неразбавленном состоянии с помощью валика ворсом (10 - 12 мм) крестообразными движениями, слегка пройти по поверхности щеткой, чтобы выровнять структуру от валика.</p>
Разбавление	Материал ArteDolce применяется в неразбавленном состоянии.
Расход	ок. 100 - 120 мл/м ² /за один рабочий прием. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая через 30 – 60 минут. Полное высыхание и нагружаемость через 1-2 дня. При более низкой температуре воздуха и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.
Инструменты	Рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (10 - 12 мм), а также мягкую щетку для выравнивания структуры валика.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом.
Замечание	Указание по чистке и уходу: Следует предварительно провести тщательную пробную чистку на небольшом участке. Глянцевые участки, вызванные пробной чисткой, нельзя устранить.

Замечание

Сертификаты
Проверка на устойчивость к средствам дезинфекции:
- устойчив к водным средствам дезинфекции

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с краской. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Не вдыхать туман при распылении. Использовать комбинированный фильтр A2/P2.

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала необходимо сдать в пункт сбора старых лаков и красок, отвердевшие остатки материала могут быть утилизированы как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (Кат.А/1): 200 г/л (2010). Данный продукт содержит >50 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	Полиакрилатная/поливинилацетатная смола, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензизотиозолинон).
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 912 · Состояние на Февраль 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru

ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Mēlņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv