

Capalac Fußbodenlack

Глянцевая эмаль на основе алкидной смолы, не содержит ароматических углеводородов, для деревянных полов внутри помещений.



Описание продукта

Область применения	Обладающая высокой устойчивостью к истиранию, хорошей укрывистостью цветная эмаль на основе алкидной смолы для деревянных полов в жилых помещениях.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ высокая устойчивость к истиранию ■ хорошая укрывистость ■ не содержит ароматических углеводородов ■ устойчива к бытовым чистящим средствам и средствам для ухода
Связующее	Алкидная смола с растворителями, не содержащими ароматических углеводородов.
Упаковка	ColorExpress: 1 л, 2,5 л, 10 л
Цвет	Колеруется в установках ColorExpress (Capalac mix) в различные цветовые тона до коэффициента яркости 70.
Степень глянца	Глянцевый
Хранение	В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,0 г/см ³

Применение

Подходящие подложки	Деревянные полы. Подложка должна быть прочной, сухой, чистой, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. Средства для ухода за напольной поверхностью, находящиеся на поверхности и проникающие в подложку, могут вызвать нарушение адгезии и значительное замедление времени сушки. Старые деревянные полы и лестницы тщательно отшлифовать машинкой для шлифовки паркета или т. п. Влажность древесины не должна превышать 13%.
Подготовка подложки	<p>Деревянные поверхности без покрытия: Отшлифовать деревянные поверхности по направлению волокон, тщательно очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу и засмолки.</p> <p>Старые покрытия с несущей способностью: Старые покрытия с несущей способностью отшлифовать и почистить. Удалить старые покрытия, не обладающие несущей способностью.</p>



Метод нанесения

Нанесение:

Capalac Fußbodenlack можно наносить кистью или валиком. Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить разбавителем Kunstharz-Verdünner или Caparol AF-Verdünner (без ароматических углеводородов). Для ускорения сушки можно нанести отвердитель Caparol PU-Härter.

Структура покрытия

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Грунтование	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Деревянные полы	Внутренние работы	Отшлифовать/очистить	Необработанная древесина: Capalack Fußbodenlack, разбавленный на 10-15%	Capalack Fußbodenlack ²⁾	Capalack Fußbodenlack
Старые покрытия с несущей способностью	Внутренние работы	Отшлифовать/очистить	1)	Capalack Fußbodenlack ²⁾	
<p>1) Дефектные участки загрунтовать лаком Capalack Fußbodenlack, разбавленным на 10-15%. 2) Перед нанесением заключительного слоя произвести промежуточное шлифование.</p>					

Расход

Ок. 80-100 мл/м² на слой.
 Указанная величина расхода является приблизительной, она может изменяться в зависимости от свойств конкретной подложки.
 Точная величина расхода определяется только при пробном нанесении.

Условия применения

Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
 Мин. 5° C, оптимально 12° C - 25° C.

Сушка/время сушки

При температуре 20° C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 5 часов. Через 24 часа можно аккуратно ходить. Через 48 часов поверхность высыхает, через 3 дня может подвергаться полной нагрузке (обычная нагрузка в частном жилом помещении).
 При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха, а также при ограниченной приточной и вытяжной вентиляции время сушки увеличивается. При повышенной толщине сырого слоя время возможно существенное замедление процесса сушки, а также повреждение поверхности, так как лак сохнет с окислением, т. е. с поглощением кислорода. Поэтому необходимо наносить лак с обычной для алкидных лаков толщиной сырого слоя ок. 75-100 мкм. Рекомендуется использовать отвердитель Caparol PU-Härter.

Чистка инструментов

Сразу после применения уайт-спиритом или заменителем скипидара.

Замечание

Указания для безопасного применения

- Продукт горюч.
- При повторном контакте может вызвать сухость и образование трещин на коже.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Плотно закрытые емкости хранить в хорошо проветриваемом месте.
- Хранить вдали от источников возгорания - не курить.
- Избегать попадания в глаза и на кожу.
- Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
- При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу же обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.
- Содержит кобальткарбосилат, 2-бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции.
- Подробная информация: см. паспорт безопасности.

Утилизация

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Емкости с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых лакокрасочных материалов.

Код продуктов ЛКМ

данного продукта (категория A/i): 500 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 430 г/л ЛОС.

Техническая информация LL015R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>