

# Capacryl Fenster-Lack

Водоразбавляемый акриловый оконный лак для наружных и внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	Для нанесения глянцевых экологически безопасных лаковых покрытий на окна и двери. Для наружных и внутренних работ.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ разбавляется водой</li> <li>■ экологически чистый</li> <li>■ со слабым запахом</li> <li>■ прочный</li> <li>■ превосходная укрывистость поверхности и краев</li> <li>■ эластичный</li> <li>■ устойчив к бытовым чистящим средствам для окон</li> <li>■ способен к диффузии</li> </ul>
Связующее	Акриловая дисперсия
Упаковка	750 мл, 2,5 л
Цвет	Белый.  Устойчивость цветового тона согласно памятке BFS № 26: Связующее: класс A Пигментирование: группа 1
Степень глянца	Глянцевая.
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 12 месяцев.
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подходящие подложки	Грунтованные окна и двери, а также грунтованный твердый ПВХ и обладающие несущей способностью старые покрытия.  Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без разделяющих веществ.  Влажность точных по размеру деревянных элементов не должна превышать 13%.
Подготовка подложки	<b>Деревянные элементы</b> Отшлифовать деревянную поверхность по направлению волокон, тщательно очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу. Отломить острые края (см. инструкцию BFS № 18).



## Твердый ПВХ

Промыть аммиачными средствами с использованием абразивного материала согласно инструкции BFS № 5 и 22.

## Старые покрытия

Отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Не обладающие несущей способностью покрытия удалить.

Метод нанесения

Кистью, валиком или распылителем.

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (максимально 5%)

	Ø распылителя	Давление распыления	Давление воздуха	Разбавление
Airless	0,011 – 0,015 дюйма	200 бар	-	макс. 5%
Airmix/Aircode	0,011 – 0,015 дюйма	120 бар	2,5 бар	вязкость продукта при поставке
Finecoat	1,8 – 2,2 мм	-	ок. 0,5 бар	макс. 5%
Высокое давление	2,0 – 2,5 мм	-	5,0 бар	макс. 5%

Структура покрытия

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, деревянные материалы	внутр.	шлифование / чистка	---	Capacryl Holzschutz-Grund или Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	При необходимости Capacryl Fenster-Lack	Capacryl Fenster-Lack
Дерево	наружн.	BFS № 18 чистка	Capacryl Holzschutz-z-Grund	Capacryl Holzschutz-Grund или Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capacryl Fenster-Lack*	
Твердый ПВХ	внутр. / наружн.	BFS № 22	---	Capacryl Haftprimer	---	
Старые покрытия, обл. несущей способностью	внутр. / наружн.	шлифование / выщелачивание	--- <sup>2)</sup>	Capacryl Haftprimer <sup>2)</sup>	---	

\* На точные по размеру деревянные детали необходимо нанести двойное промежуточное покрытие в соответствии с инструкцией BFS № 18.

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

2) Дефекты в старых покрытиях обработать в соответствии с типом подложки и загрунтовать.

Указание: на порошковых покрытиях, покрытиях Coll-Coating и других критических подложках предварительно обработать пробный участок и проверить адгезию.

Расход

около 100 – 130 мл/м<sup>2</sup> на слой.

Расход зависит от подложки и свойств обрабатываемой поверхности.

Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения

**Нижний предел температуры при нанесении покрытия:**

+ 8 °C для материала, подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки

При 20°C и 65% относит. влажности воздуха	Поверхность сухая «от пыли»	На поверхность можно наносить следующее покрытие	Поверхность полностью высохшая
время	1 – 2 часа	10 – 12 часов	48 часов

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

Чистка инструментов

После применения промыть инструменты водой.

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не вдыхать туман при распылении.
- Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после применения.
- При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.
- Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
- Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
- Более точные сведения Вы найдете в паспорте безопасности.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости.

- Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе.
- Высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для данного продукта (категория A/d): 130 г/л (2010). Данный продукт максимально содержит 120 г/л ЛОС

Декларация состава

**В соответствии с директивой VdL-RL01:**  
Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, вода, эфир гликоля, гликоль, добавки, консерванты.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».

## Техническая информация CC965R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de