

Capacryl Holzschutz-Grund

Водоразбавляемая бесцветная грунтовка для защиты деревянных поверхностей с предупреждающим действием против синевы и грибка. Только для наружных работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Пропитывающая грунтовка для точных по размеру деревянных элементов (окон, дверей), ограниченно точных деревянных элементов (ставень, ворот, обшивки «шпона и паз», фахверка и т.п.) и неточных деревянных деталей (заборов, гонта, балконных парапетов, беседок и т.п.). Только для наружного применения.</p> <p>Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служит для защиты деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим нагрузкам и не соприкасающихся с землей, от гниения и посинения. Наружные двери и окна можно покрывать грунтовкой Capacryl Holzschutz-Grund со всех сторон.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ разбавляется водой ■ предупреждающая защита от разрушающего и окрашивающего деревянные поверхности грибка ■ превосходная проникающая способность
Связующее	<ul style="list-style-type: none"> ■ Алкидная эмульсия. ■ Вид продукта: средство для защиты древесины (PA 8) ■ Регистрационный номер (BauA): N-40498 ■ Содержание действующего вещества: 8г/л пропиконазол и 4 г/л IPBC (3 иодо-2 пропинил бутил карбамат).
Упаковка	750 мл, 2,5 л, 10 л
Цвет	Бесцветный
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ок. 1,01 г/см³

Применение

Подходящие подложки	<p>Без покрытия, точные, ограниченно точные и неточные по размеру деревянные элементы. Поверхность должна быть чистой, сухой, обладать несущей способностью, без разделяющих веществ.</p> <p>Влажность точных по размеру деревянных элементов не должна превышать 13%, для ограниченно точных и неточных по размеру деревянных деталей – 15%.</p> <p>Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины, которые являются предпосылкой длительного срока службы деревянных поверхностей с покрытием.</p>
---------------------	---



Структура покрытия

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Ограниченно точные и неточные по размеру деревянные элементы	наружн.	BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capadur Color	Capadur Color
Точные по размеру деревянные элементы	наружн.	BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capacryl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss / PU-Satin	Capacryl PU-Gloss / PU-Satin

1) На деревянные поверхности с содержанием водорастворимых красящих веществ всегда наносить Capacryl Holz-IsoGrund, на сучки – 2 слоя.

Расход

Минимальный расход 80 – 100 мл/м² на слой, в зависимости от впитывающей способности подложки.
 Минимальный расход необходимый для эффективной защиты древесины 120-140 мл/м²
 Приведенные расходы являются ориентировочными данными и зависят от свойств обрабатываемой поверхности.
 Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
 + 5 °C для материала, подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки

При 20°C и 65% относит. влажности воздуха	Поверхность сухая на ощупь	На поверхность можно наносить следующее покрытие
время	2 часа	24 часа

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы вредное воздействие продолжительное время. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в окружающую среду. Особые указания находятся в паспорте безопасности.

Содержит пропиконазол; IPBC. Может вызывать аллергические реакции.

Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Не вдыхать пар / аэрозоль. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Общие указания:

При работе не есть, не пить, не курить. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу сразу тщательно промыть большим количеством воды с мылом. При проглатывании сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Хранить вдалеке от продуктов питания, напитков и корма для животных. Необходимо одевать защитную одежду, обувь и очки. Это защитное средство для древесины содержит биологически активные вещества, защищающие древесину от вредителей. Данное средство может использоваться только в соответствии с приведенными указаниями для применения и в разрешенной области. Неправильное применение может привести к вредному воздействию на здоровье и окружающую среду. Не использовать непосредственно вблизи воды. Растения защитить. Продукт не должен попасть в воду, почву и канализацию. Не использовать во внутренних помещениях, парниках и саунах.

Не использовать для дерева, находящегося в непосредственном контакте с продуктами питания, кормами или растениями или используемого для строительства ульев.

Хранить только в оригинальной упаковке. После использования упаковку плотно закрыть.

Продукт ядовит для рыб, и для организмов, являющимися кормом для рыб.

Не хранить при температуре ниже +5 и выше +30

Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Упаковка с остатками продукта сдается в пункт сбора старых лаков. Номер европейского каталога отходов (ЕАК): 030205 – другие средства для защиты древесины, содержащие вредные вещества.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для данного продукта (кат. А/н): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 г/л ЛОС.
Декларация состава	■ 8 г/л Propiconazol - пропиконазол ■ 4 г/л IPBC - 3 иодо-2 пропилил бутил карбамат.
Подробные информации	Смотрите в паспорте безопасности.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».

Техническая информация CC033R NOE · Состояние на Апрель 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de