

Capadecor® VarioPutz

Многоцветное, матовое и очень экономичное покрытие с хлопьев для внутренних работ, для нанесения валиком и пульверизатором



Описание продукта

Область применения

Многоцветное, чрезвычайно износостойкое покрытие для внутренних стен. Прекрасно подходит для покрытия внутренних поверхностей офисов, вестибюлей, лестничных клеток, приемных и жилых помещений, клиник, школ и т.д..

Свойства

- на водной основе
- светостойкий
- очень хорошо очищается
- может нести механическую нагрузку
- не является горючим по DIN 4102, A2 (акт испытаний № PZ-Hoch-03018), подходит для нанесения валиком
- напоминает минеральное покрытие, имеет вид мелкозернистой штукатурки
- имеет готовую для нанесения консистенцию
- простой в нанесении, всего за один рабочий проход валиком или пульверизатором достигается прекрасный внешний вид
- хорошо восстанавливается

Связующее

Полимерная дисперсия

Упаковка

12,5 кг

Цвет

Прозрачное связующее с цветными чипсами.

Внимание: Для каждого дизайна VarioPutz Design требуется укрывистое промежуточное покрытие отколерованным в специальный тон материалом Putzgrund 610. Требующиеся для этого рецептуры цветовых оттенков перечислены в коллекции ColorExpress-Kollektion "CD VarioPutz".



Designs Дизайны:	Farbtonnummer Номера цветовых тонов:	Farbtonbezeichnung Обозначение цветовых тонов:
VarioPutz Nr. 13	VP Nr. 13	VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14	VP Nr. 14	VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19	VP Nr. 19	VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21	VP Nr. 21	VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23	VP Nr. 23	VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25	VP Nr. 25	VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27	VP Nr. 27	VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29	VP Nr. 29	VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30	VP Nr. 30	VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31*	VP Nr. 31	VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32*	VP Nr. 32	VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35*	VP Nr. 35	VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41*	VP Nr. 41	VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49*	VP Nr. 49	VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51*	VP Nr. 51	VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53	VP Nr. 53	VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55	VP Nr. 55	VP Nr. 55

*Дизайны 31, 32, 35, 41, 49 и 51 содержат блестящие чипсы, эффект которых проявляется только под воздействием прямого освещения.

Внимание: Колеровка в цветовые тона коллекции Caparol 3D приведет к получению неправильных и повлияет на внешний вид покрытия!

Степень глянца

Матовая

Хранение

В прохладном месте, не допускать замерзания.

Начатую емкость хранить плотно закрытой.

Технические параметры

■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха $s_d H_2O$: ок. 0,10 м

Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ.

Подготовка подложки

Структурированные подложки:

Наносить материал VarioPutz на прочные древесностружечные обои или стеклоткань, а также легко либо средне структурированные штукатурки можно после нанесения промежуточного покрытия материалом Putzgrund 610. При этом следует помнить, что отличия в структуре подложки не скрываются. Может понадобиться нанести два слоя VarioPutz.

Штукатурки групп растворов P II и P III:

На прочные нормально впитывающие штукатурки наносить без предварительной обработки. На крупнопористые, впитывающие штукатурки нанести грунтовое покрытие материалом OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки группы растворов P IV:

Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материалом Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Гипсоволокнистые плиты:

Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материалом Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Гипсокартонные плиты:

Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки гипса закрепить с помощью грунтовки Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материалом Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610. На плиты с водорастворимыми красящими ингредиентами нанести грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающиеся вещества. Нормально впитывающие поверхности прогрунтовать материалом Caparol-Haftgrund или Putzgrund 610.

Покрyтия, не обладающие несущей способностью:

Удалить не обладающие несущей способности лаковые покpытия, покpытия дисперсионных красок и штукатурку на основе синтетической смолы. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовое покpытие материалом OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Поверхности, пораженные плесенью:

Удалить участки поверхности, пораженные плесенью и грибом, путем влажной очистки щеткой, скребком или шабером. Промыть поверхность материалом Capatox и дать хорошо просохнуть.

Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:

Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. Высохшие потеки от воды удалить щеткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покpытие материалом Caparol AquaSpergrund.

Незначительные дефекты:

После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпаклевкой Caparol-Akkordsprachtel в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости загрунтовать.

Метод нанесения

Нанесение валиком:

Размешать VarioPutz мешалкой на низких оборотах, равномерно раскатать толстый слой неразбавленного материала методом «мокрое по мокрому» подходящим валиком (тщательно приработать валик) и распределить поперечными движениями.

После достаточного времени обветривания пригладить мягкой щеткой (например, овальной). Время обветривания определяется условиями объекта и составляет ок. 10-30 минут.

На внутренних углах и на независимых конструктивных элементах покpытие лучше всего наносить валиком.

Подходящие валики:

Производитель Rotaplast

Rotastreif 13

Triplegold 12

Нанесение пульверизатором:

Размешать VarioPutz мешалкой на низких оборотах, разбрызгать неразбавленный материал с использованием подходящего пульверизатора легкими вращательными движениями и не подвергать никакой последующей обработке.

Подходящие пульверизаторы:

Воронкообразный пистолет

Насадка: 4-5 мм

Давление воздуха: 2,5 – 3,5 бар

Очистить инструменты водой сразу после использования.

Структура покpытия

Промежуточное покpытие:

Равномерно нанести кроющее покpытие материалом Putzgrund 610 цветом, согласованным с выбранным цветовым тоном VarioPutz (см. обзор цветов).

В случае слабо впитывающих или контрастных подложек может потребоваться нанести 2 слоя промежуточного покpытия. Не наполненные кварцем покpытия не подходят.

Расход

Расход при нанесении валиком:

Ок. 350 г/м², точный расход определяется путем нанесения пробного покpытия.

Расход при нанесении пульверизатором:

В зависимости от шероховатости подложки ок. 800-1100 г/м², точный расход определяется путем нанесения пробного покpытия.

Условия применения

Температура нанесения:

Не менее +8° С при относительной влажности воздуха ниже 65%.

Сушка/время сушки

При температуре +20° С и относительной влажности воздуха 65% через 6 - 8 часов покpытие становится сухим на поверхности. Покpытие полностью высыхает и может подвергаться воздействию нагрузки приблизительно через 3 дня.

При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки необходимо увеличить.

Чистка инструментов

Очистить инструменты водой сразу после использования.

Замечание

Для избежания наплывов и отличий в цветовых тонах на большие поверхности наносить Capadecor-Putz непрерывно с использованием материала с одинаковым номером партии.

При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появляться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и создающий запаха.

При работе со шпаклевочными массами, содержащими гипс, из-за длительного воздействия влаги могут появляться набухания, отслоения, образовываться пузыри. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание при помощи достаточного проветривания и обеспечения соответствующей температуры. Соблюдать инструкцию "Шпаклевка гипсовых плит" Федерального союза по гипсу и гипсовым плитам.

Замечание

Указания для безопасного применения

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза немедленно промыть их чистой водой.
- При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
- Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
- Дополнительные сведения приведены в паспорте безопасности.

Утилизация

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Декларация состава

Дисперсия на основе акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, вспомогательные пленкообразующие средства, добавки, консерванты.

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая информация D1868R NOE · Состояние на Май 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Тел. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de