

# Caparol-Akkordspachtel finish

Финишная белая дисперсионная шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению



## Описание продукта

Область применения	Предназначена для финишной обработки большинства видов поверхности стен и потолков внутри помещения (Гипсовые плиты, бетон, штукатурка и т. д.).
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Водоразбавимая</li> <li>■ Экологичная, обладает слабым запахом</li> <li>■ Стойкая к сухой протирке, обладает высокой адгезией.</li> <li>■ Высыхание до роговой твердости, без усадки.</li> <li>■ В сухом виде шлифуется.</li> <li>■ Не препятствует диффузии.</li> <li>■ Поддатлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль».</li> <li>■ Максимальная толщина слоя 1,5 мм.</li> </ul>
Связующее	Стирол-акрилатный латекс, вода, функциональные добавки, доломит, консерванты.
Упаковка	25 и 8 кг
Цвет	белый
Степень глянца	Матовая
Хранение	Оптимальные условия хранения при t не ниже +5°C в плотно закрытой таре.
Замечание	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды.  Подробнее см. паспорт безопасности.

## Применение

Подходящие подложки	<p>Подложки должны быть свободны от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими.</p> <p>В зависимости от состояния подложки перед шпатлеванием необходимо наносить подходящую грунтовку. (см. ТИ 650 "Основания и их подготовка") Старые глянцевитые покрытия зашкурить.</p>
Метод нанесения	<p><b>Плоскостное шпатлевание вручную:</b></p> <p>Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. Выровнять поверхность шпатлёвкой Caparol-Akkordspachtel medium. Перед нанесением финишной шпатлёвки Caparol-Akkordspachtel finish межслойное грунтование не требуется, достаточно удалить пыль с поверхности.</p> <p>В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо вымыть и обезжирить. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить отслаивающуюся краску скребком. Шлифовать твёрдые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости (рыхлая поверхность), перед нанесением шпатлевки Caparol-Akkordspachtel medium поверхность прогрунтовать грунтовкой CapaSol LF. После полного высыхания отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости нанесения второго слоя шпатлёвки грунтование не требуется.</p> <p><b>Внимание:</b></p> <p>На слабо впитывающих основаниях могут возникать пузырьки воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если снова возникают пузырьки, повторять сглаживание немного позже. При грубых, сильно структурированных основаниях может быть потребовано повторное шпатлевание. Caparol-Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с усиленной нагрузкой влагой, как производственные помещения пищевой промышленности, сауны, и подобное. Для шпатлевания стен в таких ситуациях рекомендуем Capalith Fassadenspachtel P.</p>

<p>Расход</p> <p>Сушка/время сушки</p>	<p><b>Возможность перекрытия:</b></p> <p>Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel finish, после основательной просушки можно окрашивать пригодными дисперсионными и латексными красками или акриловыми лаками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием пластическими материалами или стеклообоями, а также текстильными обоями рекомендуется грунтование с помощью CapaSol LF, а перед нанесением штукатурок на основе искусственных смол специальной грунтовкой под штукатурку Caparol-Putzgrund.</p> <p>ок. 1,8 кг/мм/м.</p> <p><b>Максимальная толщина слоя:</b> 1,5 мм.</p> <p><b>Нижняя температурная граница при применении:</b> +5° С для подложки и воздуха</p> <p><b>Продолжительность сушки:</b> В зависимости от влажности и температуры помещения и подложки: 12-48 часов.</p>
--	---

## Замечание

<p>Утилизация</p> <p>Техническая консультация</p>	<p>Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала утилизируются, как краски на водной основе, а после высыхания могут быть утилизированы как отвердевшие краски или как бытовой мусор.</p> <p>В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь в сервисное бюро фирмы-изготовителя. Наши специалисты предоставят Вам подробную и предметную консультацию.</p> <p>Информации о продукте: идите на сайт <a href="http://www.caparol.ru">www.caparol.ru</a></p>
---	---

### Техническая информация 282 · Состояние на Июль 2013

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>