

Capatect Ceratherm Fugenschlämme 083

Обмазка для расшивки швов керамических покрытий на теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B.



Описание продукта

Область применения	Сухая смесь для приготовления раствора для обмазки швов на керамических покрытиях теплоизоляционных композиционных систем Capatect-WDVS A и B.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ атмосферостойкий ■ устойчив к морозу и солям, вызывающим таяние ■ устойчив к ливням ■ водоотталкивающие свойства ■ низкая усадочная деформация ■ открыт для диффузии ■ прост и удобен в применении ■ легко смывается с керамической поверхности ■ особенно хорошо подходит для применения в ТИКС: ■ не горит A2 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной системы Capatect-WDVS A с изоляционными плитами из минеральной ваты ■ трудно воспламеняется B1 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной системы Capatect-WDVS B с плитами из полистирольной твёрдой пены
Упаковка	Мешок 25 кг
Цвет	083/11: титановый серый
Хранение	В сухом, прохладном месте, без мороза. Срок хранения оригинально закрытой упаковки ок. 9 месяцев, в течение 9 месяцев содержит небольшое количество хроматов.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимальная величина зерна: мелкое зерно ■ Объемная плотность свежего раствора: ок. 1,5 г/см³ ■ Основа связующего: минеральное связующее в соответствии с DIN EN 197-1 со специальными добавками.

Применение

Подготовка подложки	<p>Края керамического покрытия и подложка должны быть чистыми и свободными от разделяющих веществ. Удалить остатки высохшего раствора для укладки покрытия.</p> <p>Подготовить равномерную глубину шва минимум 6 мм.</p> <p>Подготовить равномерную ширину шва 5-20 мм.</p> <p>Глубоко расположенные швы необходимо заполнять двумя слоями материала.</p> <p>Сильно впитывающие поверхности предварительно смочить водой.</p>
---------------------	---



<p>Подготовка материала</p>	<p>Раствор для укладки к моменту расшивки швов должен схватиться и высохнуть. Необходимо следить за тем, чтобы подложка и кромки швов имели одинаковую равномерную впитывающую способность.</p> <p>В чистую ёмкость налить примерно 6 л воды и размешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы с однородным цветовым тоном. Через 3 минуты еще раз перемешать.</p> <p>Начинающий застывать / твердеть материал нельзя разбавлять водой, иначе произойдет нарушение процесса схватывания.</p> <p>Нельзя замешивать большее количество материала, чем можно использовать за 40 минут.</p>
<p>Метод нанесения</p>	<p>Поместить раствор в шов с помощью резинового инструмента для обработки швов или губчатой доски. При этом необходимо следить за тем, чтобы шов был предварительно смочен водой. Необходимо следить за полным заполнением шва.</p> <p>Остатки раствора перед застыванием необходимо полностью удалить. Губкой смыть с поверхности матовый налет, цементный налет почистить соответствующим чистящим средством.</p> <p>На покрытиях с крупными порами остатки раствора для швов могут прочно закрепиться. Присоединительные швы с инородными материалами необходимо заполнить эластичными наполнителями для швов.</p>
<p>Расход</p>	<p>ок. 3-5 кг/м²</p> <p>Здесь указаны примерные величины. Точная величина расхода зависит от формата плит, ширины и глубины шва и определяется при пробном нанесении на объекте.</p>
<p>Условия применения</p>	<p>Температура при применении:</p> <p>При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть ниже +5°C и не выше +30°C.</p> <p>Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.</p> <p>Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».</p> <p>Беречь от слишком быстрого высыхания. В случае сомнений рекомендуется смочить поверхность чистой водой для обеспечения равномерного отвердевания.</p>
<p>Сушка/время сушки</p>	<p>При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% раствор для расшивки швов имеет сухую поверхность через 24 часа.</p>
<p>Чистка инструментов</p>	<p>Сразу после применения почистить инструменты водой.</p>

Замечание

<p>Указания для безопасного применения</p>	<p>При работе с пористыми плитами или матовым глазурированным покрытием обязательно нанесите пробное покрытие. На подобной поверхности могут оставаться застывшие (прилипшие) остатки раствора.</p> <p>В зависимости от влажности поверхности и впитывающей способности края плитки при высыхании раствора для расшивки швов могут появиться различия в цветовом тоне. Поэтому по возможности рекомендуется производить работы при одинаковых условиях.</p>
<p>Внимание (Информация по состоянию техники при печати)</p>	<p>Этот минеральный порошок реагирует как щелочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать специальные защитные перчатки и очки / защитную маску для лица. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.</p>
<p>Утилизация</p>	<p>Утилизировать только пустую упаковку. Отвердевшие остатки продукта утилизировать как смешанные отходы при сносе и строительстве.</p>
<p>Информации по безопасности / пометки опасностей и для транспорта</p>	<p>См. паспорт безопасности.</p>

Техническая информация СТ083R NOE · Состояние на Июль 2013

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de