

# Capatect Ceratherm Keramikleber 084



Тонкослойный клеящий раствор для крепления керамических покрытий и клинкера на поверхность теплоизоляционных композиционных систем Capatect-WDVS A и B.

## Описание продукта

Область применения	Приклеивание клинкера и керамических плит в теплоизоляционных композиционных системах Capatect-WDVS A и B. Приклеивание керамических покрытий на другие подходящие подложки.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ атмосферостойкий</li> <li>■ водоотталкивающие свойства</li> <li>■ пропускает водяной пар</li> <li>■ прост и удобен в применении</li> <li>■ особенно хорошо подходит для применения в ТИКК</li> <li>■ не горит A2 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной системы Capatect-WDVS A с изоляционными плитами из минеральной ваты</li> <li>■ трудно воспламеняется B1 – DIN 4102 в составе теплоизоляционной композиционной системы Capatect-WDVS B с плитами из полистирольной твёрдой пены</li> </ul>
Связующее	минеральное связующее в соответствии с DIN EN 197-1, порошок дисперсии синтетической смолы
Упаковка	Мешок 25 кг
Цвет	цементный серый
Хранение	В сухом, прохладном месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Объемная плотность свежего раствора: ок. 1,55 г/см<sup>3</sup></li> <li>■ Коэффициент адгезии на бетоне <math>\leq 1,0</math> Н/мм<sup>2</sup></li> <li>■ Коэффициент водопоглощения: <math>w &lt; 0,1</math> кг/(м<sup>2</sup> • ч<sup>0,5</sup>) в соответствии с DIN 52617</li> </ul>

## Применение

Подготовка подложки	Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, с несущей способностью и без веществ, снижающих адгезию.
Метод нанесения	<p>Нанести раствор на подложку и вертикально пройти зубчатой кельмой (6x6 мм или 8x8 мм). Выбор зубчатой кельмы зависит от свойств (шероховатости) подложки, величины плитки и особенностей обратной стороны плитки.</p> <p>Необходимо наносить клей на такую площадь, которая может быть покрыта клинкером или керамической плиткой до образования пленки.</p>



На отдельные плитки с обратной стороны также необходимо нанести раствор (методом заглаживания и наплавки: Floating-Buttering), чтобы обеспечить полный слой клея без дефектов. Уложить плитку в мокрый слой клея легким толкающим движением.

## Замешивание материала

В чистую ёмкость налить примерно 6-6,5 л воды и размешать медленно вращающейся мешалкой или мешалкой принудительного действия.

Расход

ок. 5,0 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от выбранного размера зубьев зубчатой кельмы.

Условия применения

Здесь указаны примерные величины без учета потерь при усадке и усушке. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от условий на объекте и применения материалов.

## Температура при применении:

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Следовать указаниям в инструкции немецкого профсоюза в сфере штукатурных работ «Нанесение штукатурок при высокой или низкой температуре».

Сушка/время сушки

примерно 2-3 дня, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха

Чистка инструментов

Сразу после применения почистить инструменты водой.

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Продукт предназначен только для промышленного применения.

Вызывает раздражение глаз и кожи. Опасность серьезного повреждения глаз.

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать специальные защитные перчатки и очки / защитную маску для лица. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку.

Отвердевшие остатки продукта: ЕАК 170101 (бетон, кирпич, керамическая плитка, керамика и материалы на гипсовой основе).

Неотвердевшие остатки продукта: ЕАК 101303 (отходы при производстве других материалов на цементной основе).

Информации по безопасности / пометки опасностей и для транспорта

Символ опасности:

Xi – вызывает раздражение.

Содержит цемент.

См. также паспорт безопасности.