

# Histolith® Emulsion

Реверсивное специальное связующее средство для лессирующих покрытий.



## Описание продукта

Область применения	Histolith® Emulsion является прозрачный связующим средством для производства лессирующих покрытий в строительстве и для охраны и реставрации памятников.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ обратимые покрытия, удаляющиеся водой</li> <li>■ может многократно перекрашиваться</li> <li>■ со слабым напряжением</li> <li>■ глубоко матовый</li> <li>■ высокая пропускающая способность водяного пара, величина <math>s_d &lt; 0,02</math> м</li> <li>■ высокая пропускающая способность углекислого газа</li> <li>■ не содержит растворителей</li> </ul>
Связующее	Водная эмульсия
Упаковка	10 л
Цвет	Беловато-прозрачный
Хранение	Хранить в прохладном месте, не допускать замерзания.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плотность: <math>\sim 1,2</math> г/см<sup>3</sup></li> </ul>

## Применение

Подходящие подложки	Подложка должна быть прочной, сухой, не содержать загрязнений и отделяющих веществ, обладать несущей способностью. Соблюдать положение о подрядно-строительных работах часть С, DIN 18 363, Абз. 3.
Подготовка подложки	<p><b>Новые штукатурки групп растворов Р I, Р II и Р III:</b> Сушить 2-4 недели. Перед обработкой нанести на поверхность материал Histolith® Fluat и помыть.</p> <p><b>Старые неокрашенные штукатурки Р I, Р II und Р III и старые минеральные покрытия:</b> Тщательно очистить поверхность. Удалить непрочные слои. Штукатурки с осыпью песка укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.</p> <p><b>Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей способностью:</b> Тщательно очистить поверхность. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Emulsionsfarbe, разведенным водой на 10%. Глянцевым поверхностям придать шероховатость с помощью шлифования. Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal.</p>



## Гипсовые штукатурки группы растворов Р IV и штукатурный гипс:

Мягкие гипсовые штукатурки укрепить материалом Histolith® Spezialgrundierung. Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочное покрытие Histolith® Spezialgrundierung.

## Покрyтия клеевыми красками:

Тщательно смыть. Нанести грунтовочное покрытие материалом Histolith® Spezialgrundierung.

## Поверхности, пораженные плесенью:

Смыть плесень. После высыхания поверхность обработать материалом Histolith® Algenentferner и оставить сушить. Для определения структуры покрытия необходима предварительная консультация нашего сотрудника отдела продаж или технического отдела. Соблюдать при этом законодательные и ведомственные предписания и нормы (например, постановление о порядке обращения с биологическими и опасными веществами).

Метод нанесения

Наносится щёткой короткими движениями. Для декоративных техник используются модуляторы, губки, тряпки и т.п.

Структура покрытия

## Грунтовочное покрытие:

Нанести грунтовочное покрытие, разбавленное водой максимум на 10%. Вытертые поверхности, мелящиеся поверхности и/или сильно впитывающие поверхности предварительно укрепить продуктом Histolith® Spezialgrundierung.

## Лессирующие покрытия:

Получают в результате разбавления материала Histolith® Emulsionsfarbe материалом Histolith® Emulsion. Соотношение компонентов смеси определяется пробным нанесением. Возможно колерование сухими пигментами, причём совместимость пигмента проверяется путем пробного нанесения.

Расход

~80 - 100мл/м<sup>2</sup> на один слой на гладкой подложке, на шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения на соответствующих объектах.

Условия применения

**Нижняя граница температур при использовании:**  
+8°С для подложки и окружающего воздуха

Сушка/время сушки

При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65% после 4-6 часов поверхность высушена и готова к покраске. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха данные промежутки времени увеличиваются.

Чистка инструментов

Инструменты чистятся сразу после применения под водой.

Замечание

Во избежание стыков наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход.

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой.
- При использовании пульверизатора не вдыхать пары.
- Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.

Утилизация

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

## Техническая информация H1011R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de