

Histolith® Emulsionsfarbe

Реверсивная краска для внутренних поверхностей с характером казеиновых / темперных красок.



Описание продукта

Область применения	Краска Histolith® Emulsionsfarbe была разработана специально для нанесения высококачественных покрытий и рисунков на внутренние поверхности зданий, имеющих статус памятников архитектуры.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ обратимые покрытия, удаляются водой ■ может многократно окрашиваться ■ со слабым натяжением ■ глубоко матовая ■ максимальная паропроницаемость $sd < 0,02$ м ■ высокая пропускающая способность углекислого газа ■ не содержит растворителей ■ благодаря особой рецептуре предотвращается рост плесневых грибов
Связующее	Реверсивная эмульсия на основе клея / ПУ / ацетата, а также минеральные пигменты и наполнители.
Упаковка	10 л
Цвет	Белый Заводское колерование во многие цветовые тона возможно по запросу. Колеруется автоматически в системе Color-Express.
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Дополнительные продукты	Для производства лазурей используется специальное реверсивное связующее Histolith® Emulsion.

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих веществ и сухими.
Подготовка подложки	<p>Новые штукатурки растворной группы Р I, Р II и Р III: Оставить до полного высыхания на 2 - 4 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith® Fluat.</p> <p>Старые неокрашенные штукатурки растворной группы Р I, Р II и Р III, а также старые минеральные покрытия: Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Штукатурки с песчаной осыпью укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.</p>



Старые покрытия, выполненные матовыми дисперсионными красками с несущей способностью:

Поверхность тщательно очистить. Нанести грунтовочный слой краской Histolith® Emulsionsfarbe, разбавленной водой максимум на 10%.

Глянцевым поверхностям придать шероховатость с помощью шлифования. Нанести грунтовочный слой Capagrund Universal.

Гипсовые штукатурки растворной группы PIV и строительный гипс:

Мягкие гипсовые штукатурки укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung. Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.

Покрытия клеевыми красками:

Тщательно смыть. Нанести грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.

Поверхности с плесенью:

Смыть плесневый налет. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется предварительная консультация с нашим сотрудником по сбыту или с нашим техническим отделом. К тому же необходимо учитывать правовые и правительственные предписания (например, предписания для биологических и химически опасных веществ).

Метод нанесения

Наносится щеткой короткими движениями. Для декоративных техник используются модуляторы, губки, тряпки и т.п.

Структура покрытия

Грунтовочное покрытие:

Грунтовочное покрытие разбавляется водой максимум на 10%. Стертые, мелящие и/или сильно впитывающие поверхности предварительно укрепить продуктом Histolith® Spezialgrundierung.

Заключительное покрытие:

Краска Histolith® Emulsionsfarbe, разбавленная водой максимум на 5%.

Расход

Около 150 мл/м² на один слой на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объект.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+8°C для подложки и окружающей среды.

Сушка/время сушки

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 4 - 6 часов. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов

Рабочие приборы прочистить после применения водой.

Замечание

Во избежание подтёков наносить в технике «мокрое по мокрому» за один проход.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Содержит оксид цинка (цинковые белила).
- Ядовито для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.
- Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости.

- Жидкие остатки материала могут быть утилизированы, как отходы красок на водной основе.
- Высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит <1 г/л VOC (ЛОС).

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их нанесения. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно проконсультироваться у нас или у наших сотрудников на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация H1010R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>