

# Capalac LackSpachtel

Шпатлевка для обработки небольших поверхностей и повреждений для наружных и внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	Шпатлевочные работы на древесине, грунтованном металле и не содержащей щелочей штукатурке.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ быстро высыхает</li> <li>■ хорошая заполняющая способность</li> <li>■ небольшая степень усадки</li> <li>■ непосредственное заключительное лакирование</li> </ul>
Связующее	Комбинация синтетических смол
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Тюбик 250 г</li> <li>■ банка 800 г</li> </ul>
Цвет	Белый
Хранение	В сухом прохладном месте, но не на морозе.
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,9 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подходящие подложки	Древесина, грунтованный металл и не содержащие щелочей штукатурки, обладающие достаточной прочностью. На наружные поверхности древесины наносится только для заполнения пор или заделки небольших повреждений. Шпатлевочные работы на больших наружных деревянных поверхностях запрещены согласно инструкции BFS № 18. На металлических наружных поверхностях используется только для заделки небольших повреждений. Применять на оштукатуренных внутренних поверхностях.
Подготовка подложки	Подложка должна быть сухой, чистой и обладать несущей способностью.

Подложка	Грунтовка
Необработанная древесина	Capalac Vorlack Capalac Holz-Imprägniergrund (только для наружных работ)
Старые лакокрасочные покрытия, обладающие несущей способностью	Capalac Vorlackили Disbon 481 EP-Uniprimer
Железо, сталь	Capalac Rostschutzgrundили Capalac AllGrund
Не содержащие щелочей штукатурки	Caparol OptiGrund E.L.F.



Метод нанесения	<b>Нанесение:</b> Шпатлевку Capalac LackSpachtel можно в течение одного дня несколько раз наносить шпателем. Толщина мокрого слоя одного рабочего прохода не должна превышать 700 мкм. При шпатлевании небольших поверхностей перед заключительным лакированием необходимо предварительное лакирование.
Структура покрытия	Capalac LackSpachtel можно покрывать лаками на основе синтетических смол и дисперсионными лаками группы Caparol.
Условия применения	<b>Температура нанесения:</b> Температура материала, окружающего воздуха и подложки мин. 15° С, макс. 30° С.
Сушка/время сушки	При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 60%, при толщине сырого слоя макс. до 700 мкм на один рабочий проход можно наносить лак после высыхания через одну ночь.

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить вдали от источников возгорания – не курить.
- Не вдыхать пар/аэрозоль.
- Избегать попадания в глаза и на кожу.
- Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
- Применять только в хорошо проветриваемых областях.
- Содержит кобальткарбоксилат, 2-бутанононим - может вызывать аллергические реакции.
- Подробная информация: см. паспорт безопасности.

Утилизация

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Емкости с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых лакокрасочных материалов.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Продукт не подлежит ограничениям по ЛОС.

## Техническая информация LL094R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de