

PremiumFine

Матовая краска премиум-класса для внутренних работ, создающая благородные поверхности.



Описание продукта

Область применения	<p>Тонкослойная краска для внутренних настенных поверхностей для получения очень гладких, практически безструктурных покрытий. Краска особенно хорошо подходит для своеобразного оформления помещений с гладкими поверхностями, к которым предъявляются высокие требования.</p> <p>Благодаря особому розливу и низкому наполнению при нанесении материала валиком получается поверхность практически без структуры. Заключительное покрытие в системе "Гладкая стена Премиум" ("Glatte Wand Premium") для чрезвычайно гладких стен. За счет низкого наполнения, краска PremiumFine позволяет провести обработку различных подложек с сохранением структуры.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом ■ высокоэкономичная ■ хороший розлив ■ позволяет получить поверхности с тонкой структурой ■ способность к диффузии ■ длительное открытое время при обработке ■ благородно-матовая поверхность
Связующее	Дисперсия синтетического материала, согласно немецкого стандарта DIN 55945.
Упаковка	■ Стандартный продукт: 5 л, 12.5 л
Цвет	<p>Белый.</p> <p>Краска PremiumFine может колероваться с помощью добавления макс. 5 % полнотоновых красок CaparolColor или AmphiColor® (AVA). При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий цветового тона. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.</p> <p>PremiumFine колеруется автоматически в системе ColorExpress во все ходовые оттенки цветовых коллекций с коэффициентом яркости не ниже 40. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.</p>
Степень глянца	глубоко-матовая (согласно DIN EN 13 300)
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе
Технические параметры	<p>Характеристики согласно DIN EN 13 300:</p> <p>При колеровании возможно небольшое отклонение от указанных технических характеристик.</p>



- Влажное истирание класс 2 (соответствует устойчив к истиранию по DIN 53778) (истираемость):
- Степень контрастности (укрывистость): класс 2, при расходе 7 м²/л или 125 мл/м²
- Максимальная величина зерна: тонкая (< 100 мкм)
- Плотность: ок. 1.25 г/см³

Дополнительные продукты

Настенное покрытие: AkkordVlies Z200 S (в системе "Гладкая стена Премиум" / "Glatte Wand Premium")
Валик: Caparol FeinRoller

Замечание

Рекомендация: PremiumFine всегда следует наносить специальным валиком Caparol FeinRoller или подобным малярным валиком, а затем, после короткого времени ожидания, равномерно раскатать краску повторно, чтобы получить гладкую и почти безструктурную поверхность. Получить очень гладкие и ровные поверхности при использовании системы "Гладкая стена Премиум" ("Glatte Wand Premium"), возможно на основе подготовки подложки с AkkordVlies Z200 S, один промежуточный и один отделочный слой краской PremiumFine. Флис образует превосходно подходящую подложку для последующих слоев PremiumFine.

Область применения в соответствии с технической информации номер 606

внутр. 1	внутр. 2	внутр. 3	наружн. 1	наружн. 2
+	+	-	-	-
(-) не подходит / (○) ограниченно подходит / (+) подходит				

Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, раздел 3.

Подготовка подложки

Штукатурки растворной группы PII и PIII (прочность при сжатии DIN EN 998-1: мин. 2 Н/мм²):
На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без предварительной обработки.
На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчанной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV (прочность при сжатии согласно DIN EN 13279: мин. 2 Н/мм²):
Нанести грунтовочный слой Caparol Haftgrund или CapaSol LF. Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты: На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Гипсокартонные плиты: Отшлифовать шпательные граты. Закрепить мягкую гипсовую шпательку с помощью Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие, выполненное с помощью грунтовки Caparol AquaSperrgrund. (См. BFS No. 12).

Бетон: Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

Кладка из кирпича и силикатного кирпича: Наносить покрытие без предварительной обработки.

Покрытия с несущей способностью: На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной подготовки.
Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Покрытия, утратившие несущую способность: Удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.
На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.
Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol Tiefgrund TB.

Покрyтия, выполненные клеевой краской: Тщательно вымыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol Tiefgrund TB.

Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тисненные бумажные обои: Окраска производится без предварительной обработки.

Непрочно держащиеся обои: Удалить без остатка. Смыть следы клеястера и бумаги. Нанести грунтовочное покрытие Caparol Tiefgrund TB.

Подложки со следами плесени: Удалить причину влажности. Удалить плесень путем влажной чистки. Прогрунтовать поверхность с помощью материалов Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочное покрытие наносится в соответствии с типом и свойствами подложки. На поверхности, для которых по прежнему существует риск появления плесени, необходимо нанести заключительное покрытие Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями предписания (например, предписание по работе с биоматериалами и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира: Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щеткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненные поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-inn №1.

Мелкие дефекты: Выровнять поверхность, используя шпатель Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.

Метод нанесения

Нанесение валиком: равномерно нанести PremiumFine и повторно раскатать.
Нанесение с помощью безвоздушного распыления Airless: угол распыления: 40° - 50°; сопло: 0.017" - 0.019"; давление: 150 - 160 бар. Хорошо перемешать и отфильтровать перед использованием.

Структура покрытия

Нанести равномерный грунтовочный и заключительный слой краской PremiumFine, в неразбавленном состоянии или разбавить макс. 5% водой.

Расход

Расход 125 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 °C для подложки и циркуляционного воздуха

Сушка/время сушки

При температуре +20 °C и влажности воздуха 65 % через 4 - 6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам и чистке примерно через 14 дней. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструментов

Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Замечание

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрое по мокрому" за один рабочий проход.
Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, подвергающейся воздействию скользящего света, требуется нанесение второго слоя. Из-за тонкой структуры, покрытие PremiumFine, при определенном угле зрения, может казаться немного более глянцевое, чем традиционная глубоко-матовая краска для внутренних работ. При безвоздушном распылении краску необходимо тщательно перемешать и отфильтровать. При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом. Следы обновления (перекрашивания) на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию No. 25)

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время применения и при сушке. Во время работы с материалом следует избегать еды, питья и курения. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Не вдыхать туман при распылении.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых красок/лаков, овердевшие остатки утилизируются как строительные отходы и отходы при сносе, или как бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для данного продукта A/a: макс. 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л ЛОС

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Полиакриловая дисперсия (эмульсия), диоксид титана, силикаты, воск, вода, аддитивы, консерванты (метилизотиазолинон, бензисотиазолинон).

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.
Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660-08-49

Факс: +7 495 645-57-99

e-mail: www.caparol.ru

Техническая информация 1279 · Состояние на Июнь 2016

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru

ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua

SIA DAW Baltica Mēlūžu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv